

cerafug titan Mortier de jointoiment flex fin

Haute résistance à l'abrasion, avec un aspect très raffiné



Avantages :

- Durée pratique d'utilisation allongée d'environ 50 min
- Lavable longtemps
- Résistant à l'eau et à la saleté
- Dès 1 mm de largeur de joint
- Comporte une poignée pratique pour le transport

Caractéristiques :

- Déformable
- Souple et ne se craquèle pas
- Temps de mise en œuvre allongé
- Flexible

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et sol
- Sur plancher chauffant

Revêtements adaptés :

*4 À utiliser uniquement en intérieur, ne résiste pas au gel

Données techniques	Valeurs			
Numéro de l'article	13450	13452	13454	13456
Couleur	Gris argent	Gris sanitaire	Basalte	Anthracite
Contenu	15 kg			
Largeur des joints	1 à 10 mm			
Eau de gâchage	env. 3,6 l			
Temps de repos	env. 3 minutes			
Durée pratique d'utilisation	env. 50 minutes			
Traffic piéton	après env. 6 heures			

cerafug titan Mortier de jointoiment flex fin

Haute résistance à l'abrasion, avec un aspect très raffiné

Pleinement opérationnel	après env. 7 jours
Densité du mortier frais	1860 g/l
Classe de réaction au feu	A1
Température d'application	+5°C à +25°C
Résistance à la température	-20°C à +80°C

Support et préparation du support :

Les mortiers en couche fine et les mortiers pour la pose de carrelage doivent avoir durci uniformément et être secs. Les joints doivent être suffisamment profonds et exempts de résidus de colle.

Mise en œuvre :

Préparation de la colle

Mélanger le **mortier de jointoiment flex fin - cerafug titan** avec de l'eau courante froide dans un récipient propre, de manière homogène et sans grumeaux. Il est conseillé d'utiliser un malaxeur à hélices ou à disques avec 600 tr/min. Après un temps de repos de 3 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement et appliquer.

Application

Appliquer le mortier frais sur toute la surface et en profondeur, à l'aide d'une taloche à joint normale ou spéciale. Le matériau excédentaire doit être éliminé proprement. Après durcissement du matériau, prélever grossièrement le revêtement. Nettoyer ensuite avec une taloche éponge. Un traitement humide final du mortier pris assure un durcissement parfait. Au cours des 14 premiers jours suivant le jointoiment, ne procéder en aucun cas à un nettoyage humide avec adjonction de liquide vaisselle ou de produits de nettoyage chimiques, utiliser uniquement de l'eau propre. En outre, les règles techniques reconnues s'appliquent. L'humidité du support et les différences d'absorption des tranches des carreaux peuvent entraîner des différences de couleur dans le joint. Les supports de nature différentes et/ou très absorbants doivent être humidifiés de manière uniforme. Des résidus de mortier de jointoiment peuvent se former sur les surfaces poreuses et les émaux mats, c'est pourquoi il n'est pas possible de se dispenser de faire des essais de jointoiment pour ces types de revêtements.

En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt.

Composition :

Mortier sec prêt à l'emploi à base de ciment Portland EN 197, ainsi que d'additifs pour améliorer les propriétés d'application, et éventuellement de pigments de couleur.

Consommation :

La consommation de matériau dépend du format, de la largeur et de la profondeur du joint. Calculez votre consommation en toute simplicité en ligne, sur www.blizz-z.de/verbrauchsrechner.

Conservation :

- Stocker sur des palettes en bois au frais et au sec, à l'abri des intempéries.
- Refermer les sacs entamés immédiatement.
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert : pauvre en chromate conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, GHS CODE ZP1 (produits à base de ciment, à faible teneur en chromates).

cerafug titan Mortier de jointoiment flex fin

Haute résistance à l'abrasion, avec un aspect très raffiné

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit
Système DGNB version 2018 IENV1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
Système DGNB version 2015 IENV1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	-
LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	Conformité option 2. (1 point pouvant être atteint)
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	Satisfait les exigences
LEED version 2009 MR c4	-
LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Satisfait les exigences

Émissions de gaz à effet de serre	Détails
GEV-Emicode	EC1 ^{plus}
GISCODE	ZP1 (produits à base de ciment, à faible teneur en chromates)
Teneur en COV (eau non comprise)	< 1 g/l
Autres indications	-

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et 50 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus élevées les diminuent.
- Ne pas remélanger avec de l'eau du mortier qui a déjà pris.
- Protéger le matériau de jointoiment en cours de prise des rayons du soleil, des courants d'air, du gel, de la pluie battante et des températures ambiantes élevées (> +25 °C).
- Dans le cas de supports ou de revêtements inhabituellement absorbants, neufs ou inhabituels, il convient de faire des essais et de respecter les consignes du fabricant du produit relatives à l'application.
- Des différences de couleur peuvent survenir en raison, par exemple, d'un degré d'humidité différent à certains endroits du support, du mortier de jointoiment ou de leurs alentours. Nous ne pouvons fournir une garantie concernant ces différences de couleur ou problématiques similaires.
- Un voile de ciment peut subsister après jointoiment des surfaces poreuses ou des carreaux et des dalles en céramiques, qui ne sont pas émaillés ou qui le sont de manière mate. Respecter les recommandations du fabricant des carreaux et des dalles en céramique ; réaliser une surface d'essai.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils, etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

cerafug titan Mortier de jointoiment flex fin

Haute résistance à l'abrasion, avec un aspect très raffiné

- Pendant les 14 premiers jours suivant le jointoiment, ne procéder en aucun cas à un nettoyage humide avec adjonction de liquide vaisselle ou de produits de nettoyage chimiques, utiliser uniquement de l'eau propre.

Dangers et conseils de sécurité :

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON.
- P501 Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 13.02.2026