

Füllgrund Fugenfüllende Grundierung

Wasserabweisende Spezialgrundierung zum
Verfüllen der Fugen von Dielenböden



Eigenschaften:

- erspart ein mühevolleres Verfüllen von Dielenzwischenräumen mit Acryl
- **2-komponentig**
- 2 in 1: füllt und grundiert in einem Arbeitsgang
- schnelle Trocknung und Überarbeitung
- schützt den Untergrund vor Durchfeuchtung während der Abbindephase bei Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Boden
- Fußbodenheizung
- besonders geeignet für Holzdielenböden in Verbindung mit Ausgleichsmassen
- als Schutz vor zu schnellem Wasserentzug bei nachfolgenden Fliesen- oder Ausgleichsarbeiten

Technische Daten:	
Art.-Nr.	124150
Inhalt	6 kg
Inhalt	6 kg (4 kg Komp. A, 2 kg Komp. B)
Mischungsverhältnis	2:1
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Trocknungszeit	nach ca. 90 Minuten
belegbar	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar	ca. 90 Minuten
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest und tragfähig sein. Minderfeste und/ oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/ oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/ oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren). Der Untergrund darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten:

Füllgrund Fugenfüllende Grundierung

Wasserabweisende Spezialgrundierung zum Verfüllen der Fugen von Dielenböden

Zementestrich unbeheizt	2,0 CM-%
Zementestrich beheizt	1,8 CM-%
Calciumsulfat-/ Anhydritestrich unbeheizt	0,5 CM-%
Calciumsulfat-/ Anhydritestrich beheizt	0,3 CM-%
Schnellestrich	2,5 CM-% (entsprechendes technisches Merkblatt beachten)

Untergründe:

- Holzdielenböden
- Holzspanplatten P4
- angeschliffene OSB Platten
- Trockenestriche
- Magnesia und Steinholzestriche
- alte festhaftende wasserfeste Klebstoffreste
- alte Spachtelmassen
- matt geschliffene Beschichtungen
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Gussasphaltestriche
- Beton

Verarbeitung:

Die Füllgrundierung besteht aus zwei Komponenten. Das Originalgebinde ist als Anmischeimer konzipiert und enthält einen Beutel Pulver und einen Kanister Flüssigkomponente. Die beiden Komponenten werden mittels eines geeigneten Rührers klumpenfrei angerührt. Die Füllgrundierung muss ca. 3 Minuten reifen und nochmals durchgerührt werden, bevor sie verarbeitet wird. Der Füllgrund wird mit einer Glättkelle dünn-schichtig auf dem Untergrund aufgebracht. Bei Holzuntergründen empfehlen wir unser blizz-z Universalgewebe (4 x 4 mm) in die frische Schicht einzulegen und mit der Füllgrundierung vollflächig abzuspachteln.

Materialbasis:

Pulverkomponente: Kunststoffmörtelkombination Flüssigkomponente: Flüssigdispersion

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes:
ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und frostfrei lagern.

Füllgrund Fugenfüllende Grundierung

Wasserabweisende Spezialgrundierung zum Verfüllen der Fugen von Dielenböden

- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Nachhaltigkeit:

Zertifizierungssystem Kriterium:	Produktbewertung:
DGNB-System Version 2018 ENV1.2	Qualitätsstufe (QS) 4 (optimal)
DGNB-System Version 2015 ENV1.2	Qualitätsstufe (QS) 4 (optimal)
LEED Version v4 MR BPDO – EPD	-
LEED Version v4 MR BPDO – Sourcing of Raw Materials	-
LEED Version v4 MR BPDO – Material Ingredients	Einhaltung Option 1. (1 Punkt erreichbar)
LEED Version v4 EQ Low-Emitting Materials	erfüllt die Anforderungen
LEED Version 2009 MR c4	-
LEED Version 2009 MR c5	-
LEED Version 2009 IEQ c4.1	erfüllt die Anforderungen

Emissionen:	
GEV-Emicode	EC1 ^{plus}

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
- Nach dem Ablüften der Grundierung können vorgesehene Produkte aufgebracht werden.
- Wasserlösliche Klebstoffreste und Spachtelmassen sind vollständig zu entfernen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Komponente A

- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Füllgrund Fugenfüllende Grundierung

Wasserabweisende Spezialgrundierung zum Verfüllen der Fugen von Dielenböden

- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 09.04.2024