

Enduit à gratter d'intérieur

Enduit d'intérieur prêt à l'emploi à base de dispersion



Avantages :

- Peut être appliqué directement après avoir été bien remué
- Hydrofuge et peut être lavé
- Texture uniforme
- Degré de blancheur élevé

Caractéristiques :

- Peut être appliqué directement après avoir été bien remué
- Hydrofuge
- Souple et facile à mettre en œuvre
- Ouvert à la diffusion, hautement perméable à la vapeur d'eau
- À faible tension
- Peut être appliqué à la pompe
- Exempt de solvants et de plastifiants
- Résistant à l'usure
- À faible odeur

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur et plafond
- En tant qu'enduit de finition
- Comme enduit décoratif gratté

Supports :

- Enduits à la chaux, enduit de ciment et enduit chaux-ciment
- Supports en béton
- Plaques de plâtre cartonné
- Enduits de plâtre
- Supports minéraux
- Supports contenant des dispersions
- Anciennes couches de peinture bien adhérentes

Enduit à gratter d'intérieur

Enduit d'intérieur prêt à l'emploi à base de dispersion

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	134971
Contenu	25 kg
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0
Couleur	Blanc
Eau de gâchage	2 % au maximum
Densité	1,8 g/cm ³
Temps de séchage	env. 24 heures
Taille des grains	1,5 mm
Résistant à la charge	après env. 3 jours
Type de produit	Enduit d'intérieur selon la norme EN 15824
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	< 0,14 m (classe I)
Température d'application	+5 °C à +30 °C

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide, propre, sec, absorbant, exempt de couches de frittage, d'efflorescences ou de résidus réduisant l'adhérence et ne doit pas présenter de défaut de planéité. Enlever et remplacer les supports non solides. Les supports humides ou qui n'ont pas complètement pris peuvent entraîner des dommages tels que la formation de bulles et de fissures dans le revêtement ultérieur. Pour évaluer le support à enduire, il convient de respecter les normes VOB/C DIN 18530, section 3, DIN EN 13914 ainsi que la norme sur les enduits DIN 18550.

Il est recommandé d'appliquer un primaire au préalable. Pour cela, nous vous recommandons la couche de fond au silicate silihaft, l'apprêt à enduit unihaft, le régulateur de fond brennhaf. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de Blizz-z Handwerk Direkt.

Mise en œuvre :

Préparation de l'enduit

Mélanger l'**enduit à gratter d'intérieur** avec au maximum 2 % d'eau courante froide dans un récipient propre, de manière homogène et sans grumeaux. Il est conseillé d'utiliser un malaxeur à hélices ou à disques avec 600tr/mn. Après un temps de repos de 3 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement et appliquer.

Application

En cas d'application mécanique : régler l'arrivée d'eau pour obtenir une consistance adaptée à l'application. En cas d'interruption prolongée du travail, nettoyer la machine à projeter et les tuyaux. Appliquer le matériau sur toute la surface à l'aide d'un outil inoxydable approprié (épaisseur de la couche en fonction de l'épaisseur du grain du matériau). Pulvériser le matériau en couche mince à l'aide d'une machine à projeter et l'égaliser à l'aide d'un outil inoxydable approprié (par exemple une truelle en plastique ou en acier inoxydable, une taloche en caoutchouc mousse, une brosse). Après durcissement du matériau, structurer avec, par exemple, une lisseuse en plastique ou une éponge. Sur les grandes surfaces, afin d'éviter la formation de saillies ou que les jonctions se voient, le revêtement doit être appliqué rapidement "mouillé sur mouillé" (chaque section à l'état mouillé doit être en contact avec la section suivantes). Lors du ponçage, veiller à obtenir une structure régulière.

Enduit à gratter d'intérieur

Enduit d'intérieur prêt à l'emploi à base de dispersion

Composition :

À base d'une dispersion de polymère, de dioxyde de titane, de carbonate de calcium, de silicate, de fibres, d'eau, d'additifs et de conservateurs.

Consommation :

La consommation dépend de la nature du support, de la manipulation de l'outil :

Art. n° 134970 : 1,5 kg/m²

Art. n° 134971 : 2,0 kg/m²

Art. n° 134972 : 2,5 kg/m².

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries ainsi que du gel.
- Refermer les seaux entamés immédiatement.
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert.

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 50% d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Ne pas remélanger avec de l'eau du mortier qui a déjà pris.
- Protéger la colle en cours de prise des rayons du soleil, des courants d'air, du gel, de la pluie battante et des températures ambiantes élevées (> +30°C).
- Pour éviter les marques de reprise et les défauts de structure, par exemple lors de la pose d'échafaudage, toujours travailler mouillé sur mouillé. Pour les grandes surfaces, faire appel à suffisamment de personnel qualifié.
- Recouvrir soigneusement les surfaces et éléments de construction adjacents (par ex. fenêtres, rebords de fenêtres, etc.). Nettoyer immédiatement à l'eau les taches éventuelles.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas ajouter de substances étrangères.
- Seules les unités de livraison portant le même numéro de fabrication peuvent être appliquées une surface.
- En raison de l'utilisation de charges naturelles, de faibles variations de couleur et de texture peuvent se produire, c'est pourquoi, en cas d'enduits colorés appliqués sur des surfaces contiguës, il ne faut utiliser que ceux provenant du même lot ou s'ils proviennent de lots différents, il faut les mélanger tous ensemble avant application.
- La présence de quelques grains sombres (grains noirs) n'est pas exclue étant donné les charges (naturelles) utilisées. La méthode de travail, l'outil utilisé pour l'application ainsi que le support ont une influence considérable sur la teinte, le rendu visuel de la texture et la consommation de matériau.
- Ne convient pas aux surfaces horizontales exposées à l'eau.
- Dans le cas d'enduits teintés, une sollicitation mécanique de la surface peut entraîner une modification de la teinte (effet dit d'écriture ou de rupture de la charge/du pigment).
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

Dangers et conseils de sécurité :

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

Enduit à gratter d'intérieur

Enduit d'intérieur prêt à l'emploi à base de dispersion

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026