

Détachant rouille, prêt à l'emploi



Caractéristiques :

- Sans acide, non corrosif
- Élimine instantanément et en profondeur les taches de rouille
- Empêche la rouille de réapparaître rapidement
- Dissout la rouille même en profondeur dans la pierre

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Pour les supports sensibles et insensibles à l'acide

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Dalles en ardoise
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre
- Pierre à chaux et arkose
- Pierre reconstituée
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre
- PVC
- Plastique
- Fer/acier
- Acier inoxydable

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	124932

Détachant rouille, prêt à l'emploi

Contenu	500 ml
Valeur pH	7,5 à 8,0
Densité	1,06 g/cm ³
Temps de pose	Env. 5 à 10 minutes
Température d'application	+15°C à +25°C

Support et préparation du support :

Le support doit être propre et sec.

Mise en œuvre :

Pulvériser le **Détachant rouille prêt à l'emploi blizz-z** non dilué sur la surface sèche, les taches doivent être entièrement recouvertes. Une coloration violette et une odeur caractéristique indiquent que le produit agit. Laisser agir environ env. 5 à 10 minutes, ensuite frotter la surface à l'aide d'une éponge, d'une brosse ou d'un balai-brosse et de l'eau, puis rincer abondamment à l'eau. Pour les taches anciennes et tenaces, répéter l'opération. Plus la surface à traiter est chaude et plus la température ambiante est élevée, plus le résultat est rapide et efficace. Éviter si possible d'utiliser le produit à des températures inférieures à +15°C. Si nécessaire, chauffer la surface au préalable à l'aide d'un sèche-cheveux. Le liquide ne doit pas sécher sur la surface. Rincer toujours soigneusement à l'eau les taches violettes qui subsistent. Si traces violettes persistent, par ex. sur des pierres claires ou dans les pores, rincer à nouveau à l'eau.

Composition :

Solution aqueuse de composés organiques soufrés.

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur :
Env. 5 à 10 ml/m².

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve indéfiniment, si stocké correctement.

Indications :

- En raison de l'odeur prononcée qui se dégage, n'utiliser que dans des pièces bien ventilées.
- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.

Détachant rouille, prêt à l'emploi

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gas/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280 Porter des gants de protection.
- P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU laver abondamment à l'eau.
- P333+P313 En cas d'irritation ou d'irruption cutanée : consulter un médecin.
- P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 12.02.2026